



## FACCHIN CALCESTRUZZI srl

via Facchini Sinistra, 14 - Recoaro Terme (VI)

07

1305 - CPD - 0587

EN 12620

GHIAIA 25/30 - aggregato per calcestruzzo

### CATEGORIE E DENOMINAZIONI

Granulometria: designazione d/D	20/31,5	
Granulometria: categoria G	Gc85/20	Gt15
Pulizia: contenuto di polveri	f 1,5	

### PROPRIETA' GENERALI

Descrizione petrografica semplificata	calcari e dolomie
Durabilità alla reazione alcali-silice	non reattivo
Contenuto di conchiglie negli aggregati grossi	N.P.D.

### CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Forma dei granuli	FI 15	SI15
Equivalente in sabbia	passante #0,063	<3%
Blu di metilene	passante #0,063	<3%

### PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE

Resistenza all'usura	N.P.D.	
Resistenza alla frammentazione	LA <sub>25</sub>	
Resistenza alla levigabilità	N.P.D.	
Resistenza all'abrasione	N.P.D.	
Massa volumica dei granuli	Pssd = 2,76	Mg/m <sup>3</sup>
Assorbimento d'acqua	0,8 %	WA <sub>24</sub>

### PROPRIETA' TERMICHE

Durabilità al gelo e disgelo	F1
Stabilità di volume: ritiro per essiccamento	N.P.D.

### PROPRIETA' CHIMICHE

Contenuto di cloruri	C < 0,01 %
Contenuto dei solfati solubili in acido	SO <sub>3</sub> < 0,01 %
Contenuto di zolfo totale	S = 0,01 %
Contenuto di carbonato	N.P.D.
Componenti che alterano la velocità di presa ed indurimento del calcestruzzo	soluz. più chiara della soluzione di riferimento

N.P.D.: Nessuna Prestazione Determinata